

Hard Wax Oil

Interiérový olej

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Oxidačně vytvrzující tvrdý voskový olej, vyrobený z obnovitelných surovin - modifikovaného borovicového oleje, vosků a lněného oleje
- Vhodný pro všechny dřevěné povrchy v interiéru – podlahy, parkety, nábytek, pracovní desky, okenní parapety
- Ošetřený povrch má vodoodpudivé vlastnosti, vysokou otěruvzdornost a znesnadňuje usazování nečistot.
- Snadno a rychle se aplikuje

PŘÍPRAVA

Podlahu před ošetřením obruste až na holé dřevo. Na poslední broušení před aplikací použijte brusivo o zrnitosti 120 nebo mřížku o zrnitosti P100. Hard Wax Oil lze použít i na naolejované povrchy ke zvýšení jejich odolnosti. V tomto případě nanášejte olej ve velmi tenké vrstvě s ručním, nikoli strojním, lehkým zdrsněním povrchu.

APLIKACE

Podlahy a vodorovné aplikace: Teplota vzduchu v místnosti musí být mezi +15 až +25°C a relativní vlhkost vzduchu 40-60%. Olej musí mít před nanášením pokojovou teplotu. Plechovku s olejem dobře protřepejte a promíchejte usazený vosk. Hard Wax Oil nanášejte štětcem na tvrdé oleje, stěrkou nebo mohárovým válečkem. Olej nanášejte rovnoměrně v tenké vrstvě a dobře jej rozetřete. Poté nechte podlahu nejméně dvě hodiny vyschnout. Případnou drsnost podlahy, způsobenou zvednutím vláken dřeva, odstraňte lehkým přebroušením mřížkou o zrnitosti P120.. Vzniklý prach dobře vysajte. Poté naneste druhou, opět velmi tenkou vrstvu oleje a dobře jej rozetřete. Podlahu nechte 24 hodin vyschnout a pak ji vyleštíte pomocí talířové brusky a leštičky (buffer) s červeným padem do požadovaného stupně lesku.

Svislé aplikace: tento olejovosk je možno s úspěchem používat i na svislé aplikace a technologicky členité dřevěné výrobky (zábradlí, dveře apod.), avšak na tyto doporučujeme nátěr štětcem nebo ještě lépe „vetření“ molitanovou houbou nebo hadříkem. V případě dřeva s otevřeným pórem (dub, jasan,) ihned zakartáčovat přírodním kartáčem do póru. Po cca 5 min setřít povrch papírovou těrku (nikoli hadrem), nejlépe kuchyňskou, přebytečný olejovosk, který nevsáknul do dřeva. Tím se celý povrch pohledově sjednotí. Je-li to potřeba, je možno za 2 hod nanést stejným způsobem druhou vrstvu.

Upozornění: Olejem nasáklé textilie (utěrky, houby, hadříky) se mohou samovznítit. Proto je namočte do vody, nebo uchovávejte v uzavřené nádobě!



Použitě nářadí vyčistěte pomocí technického benzínu ještě před zaschnutím oleje.

ÚDRŽBA

Čištění olejované podlahy provádějte suchou cestou – vysavačem nebo smetákem. V případě potřeby ji vyčistěte pomocí čističe Cleaner. Podlahu nikdy nenechávejte mokrou od vody. Známkám opotřebení olejovaných podlah zabráníte použitím čistícího a pečujícího oleje Satin Oil. Pokud ani takto nedosáhnete požadovaného vzhledu, přebruste podlahu se zrnitostí P120 a naneste novou vrstvu Hard Wax Oil.

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výrobek Hard Wax Oil není klasifikovaný jako nebezpečný. Dodržujte prosím bezpečnostní opatření, která jsou běžná při zacházení s chemikáliemi a při práci dobře větrejte. Abyste zabránili potřísnění, používejte ochranné brýle a rukavice. Při styku s kůží omyjte postižené místo mýdlem a vodou. Při zasažení očí si je důkladně vypláchněte vodou. Další informace najdete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Složení:** Uretanem modifikovaný borovicový olej, lněný olej, vosky
- Obsah sušiny:** 45%
- Spotřeba:** 1l na 20-30 m² v závislosti na druhu dřeva
- Aplikační teplota:** +15-25°C
- Doba zasychání:** 1 vrstva 2 hodiny, 2 vrstva 24 hodin
- Skladovatelnost:** 2 roky při max. 40°C v originálním uzavřeném balení. Obsah otevřeného balení může po delší době zatvrdnout. Skladujte vzhůru nohama.
- Balení:** 5l plechovka, paleta: 600l, 120 plechovek
1l plastový kanystr, 6x1l v krabici, paleta: 600l, 100 krabic
- Skladujte mimo dosah dětí. Není citlivý na mraz.**



Technický list

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

V případě dalších dotazů se obraťte na technickou podporu firmy : info@frypo.cz.

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.

Tento technický list má pouze informační charakter. Uvedené údaje se vztahují na standardní podmínky, které mohou být odlišné od skutečných způsobů aplikace, teploty, atd. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.